

"Свидетель" жуткого ДТП может быть... его виновником!?

Автор: Administrator
16.11.2018 23:39



Странно, когда в век технологий и гаджетов следствие в уголовном деле опирается, главным образом, на слова косвенных и заинтересованных свидетелей...

В Омском районном суде продолжается резонансный судебный процесс ((№1-276/2018, судья Татьяна Порсик, см.

https://omskiycourt--oms.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=105261022&result=1&delo_id=1540006&new

=) по обвинению гражданина Дорохова Александра Валерьевича по ч.5 ст. 264 УК РФ – «нарушение ПДД и эксплуатации автомобиля, повлекшее по неосторожности причинение смерти двум

и более лицам».

ДЕЛО № 1-276/2018	
ДЕЛО	ДВИЖЕНИЕ ДЕЛА
ЛИЦА	
ДЕЛО	
Производство в суде первой инстанции	
Дата поступления	28.09.2018
Дело находится в производстве судьи	Порсик Татьяна Валерьевна

Страшное дорожно-транспортное происшествие, случившееся на трассе Омск-Черлак в июле прошлого года, унесло жизни двух человек. Еще с десятков пребывают в состоянии депрессии, ожидая завершения следствия и судебного вердикта.

Общественный резонанс ДТП привел к тому, что еще до сбора и оценки доказательной базы правоохранительные органы вынесли вердикт - в аварии виноват водитель маршрутного такси. Именно в этом заданном начальствующими субъектами режиме и пошло следствие. Не напрягаясь. Многочисленные неувязки и нестыковки тупо не брались в расчет, а откровенные подлог и фальсификация материалов уг/дела

"Свидетель" жуткого ДТП может быть... его виновником!?

Автор: Administrator
16.11.2018 23:39

позволили "пропихнуть" его в суд для "рассмотрения по существу".

Следствие и прокуратура полагают, что обстоятельства и механизм ДТП установлены верно, вина подсудимого доказана. Понятно, что такова позиция

обвиняемой стороны.

Согласно порядку исследования доказательств в судебном следствии сейчас заслушиваются свидетели обвинения. Впрочем, гособвинитель – старший помощник прокурора Омского района Сергей Порошин с первого заседания попал в пикантную ситуацию, когда гражданин из перечня лиц стороны обвинения стал давать показания

в пользу... защиты!

- см. **Свидетель «разнес в пух и прах»... гособвинение и следствие!** http://omsk-pravo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2860:-l-r-&catid=185:astashkin



"Свидетель" жуткого ДТП может быть... его виновником!?

Автор: Administrator
16.11.2018 23:39

Впрочем, свою позицию свидетель Юрий Бондаренко, как собственник транспортного средства, попавшего в ДТП, и одновременно, как работодатель водителя «маршрутной газели», и не скрывал.

С первых же минут своего появления на месте трагедии. Однако, ни на стадии следственных действий, ни на стадии формирования обвинительного заключения его позицию и доводы тщательно дезавуировали.

С точностью наоборот!



Как полагает сторона защиты, делалось это при помощи «мало профессиональных и сомнительных автотехнических экспертиз».

Сделанные в недрах системы УВД заключения в основном игнорировали доказательства, приобщенные со стороны гр. Бондаренко Ю.Ю., по причине того, что фото и видео фиксацию с места ДТП свидетель производил «не по правилам криминалистической науки», а потому их настойчиво и принципиально

не брали в расчет.

"Свидетель" жуткого ДТП может быть... его виновником!?

Автор: Administrator
16.11.2018 23:39



Свидетель жуткого ДТП может быть... его виновником!?



Свидетель жуткого ДТП может быть... его виновником!?



Свидетель жуткого ДТП может быть... его виновником!?



Свидетель жуткого ДТП может быть... его виновником!?




Свидетель жуткого ДТП может быть... его виновником!?



Свидетель жуткого ДТП может быть... его виновником!?

"Свидетель" жуткого ДТП может быть... его виновником!?

Автор: Administrator
16.11.2018 23:39



Продукты и товары		Единица измерения		Кол-во		Классификация	
наименование, сорт	код	наименование	код	шт.	шт.	в одном месте	всего
Кирпич силикатный одинарный пустотелый желтый, СО.ПЦ Ж - М150/Ф50/1.6	3	шт.	шт.	22	336	7 392	7 392
ВСЕГО ПО НАЧИСЛЕНИЮ				22	336	7 392	7 392

Условное обозначение: Кирпич СО.ПЦ Ж - М150/Ф50/1.6
Дата отгрузки: 24.09.2016
Кол-во: 7 392 шт.
Дата изготовления: 17.09.16

Основные характеристики	Средние показатели качества ГТД
Масса в естественном состоянии, кг	3,024
Марка по прочности, не менее	M150
Водопоглощение, %	16,34
Марка по морозостойкости	F50
Теплопроводность, Вт/(м·С)	0,56
Класс по средней плотности	1,6
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	68
Цвет	Желтый

Кладовщик ГТД: С. Кладовщик
Дата: 24.09.16
Подпись: [Подпись]

